

Testgegevens SM'art gemelamineerd populieren ESB NAF DWELS t.o.v. Spaanplaat en MDF

Eigenschap	Testmethode	Meeteenheid	DWELS	Spaanplaat P2	Spaanplaat P3	MDF
Persing	EN 323	Dikte Kg/m3	18 mm 540 +/- 10 %	18 mm 650 +/- 7 %	18 mm 650 +/- 7 %	18 mm 730 +/- 7 %
Dikte zwellung na 24 uur	EN 317	% maximaal	8	16 na 2 uur	13	12
Elasticiteitsmodule	EN 310	Dikte N/mm2 minimaal	18 mm 3600	18 mm 1600	18 mm 1600	18 mm 2200
Schroefvastheid vanaf bovenzijde plaat	EN 320	N minimaal	1200	700	700	1080
Schroefvastheid vanaf zijkant plaat	EN 320	N minimaal	800	400	400	700
Formaldehyde	EN 120		E1	E1	E1	E1
			Geen toegevoegde formaldehyde (NAF)			